## **HYDROGENATION PROCESS**

Patent number:

JP58096685

**Publication date:** 

1983-06-08

Inventor:

SUZUMURA HIROSHI; others: 01

Applicant:

MITSUBISHI JUKOGYO KK

Classification:

- international:

C10G49/02; C10G45/04; C10G47/02

- european:


Application number: JP19810195008 19811203

Priority number(s):

## Abstract of JP58096685

PURPOSE:To enable the hydrogenation with a compact apparatus, and to facilitate the temperature control, by passing a liquid oil and hydrogen through the catalyst layer composed of honeycomb or plate catalyst wherein the surface of the catalyst is arranged parallel to the flow of the liquid oil and hydrogen.

CONSTITUTION:A mixture of a liquid oil and hydrogen is supplied through the line 3 to the reactor 2 containing a plurality of vertically stacked catalyst layers wherein the catalyst surface (longitudinal direction) of a honeycomb or plate catalyst is arranged parallel to the flow of the liquid oil and hydrogen. The liquid oil is hydrocracked to light oil and hydrocarbon gas at the catalyst layers 1 by the action of hydrogen and catalyst. The produced light oil and hydrocarbon gas are discharged from the system through the line 4 at the bottom of the reactor 2.



# (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58-96685

nt. Cl.<sup>3</sup>
C 10 G 49/02

識別記号

庁内整理番号 6692-4H 6692-4H

6692-4H

砂公開 昭和58年(1983)6月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

## 60水素化処理方法

②特 類 昭56-195008

45/04

47/02

②出 願 昭56(1981)12月3日

70発 明 者 鈴村洋

広島市西区観音新町四丁目6番 22号三菱重工業株式会社広島研 究所内 ⑩発 明 者 嶋田隆文

広島市西区観音新町四丁目 6番 22号三菱重工業株式会社広島研 究所内

切出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番1号

⑭代 理 人 弁理士 坂間暁

外2名

明 組 書

1. 発明の名称

水素化処理方法

2. 特許請求の範囲

液状油を水素と触媒の作用により、水素化処理する方法において、水素および液状油を、蜂 果状又は板状触媒の触媒面が前配水素および液 状油の流れに平行に配置してなる触媒層に接触 させることを特徴とする水素化処理方法

3. 発明の詳細な説明

等の欠点を有している。

エドウイン、エス、ションソンは、米国特許 2987465 において多量の固体粒子を充填した反 応器に上向きに液体とガスを並流に焼して沸騰 床を形成させることにより, 液体とガスを効果 的に接触させ、かつ、圧力損失および閉塞を低 波させる方法に関する発明を開示しているが、 との方法では沸騰床を形成させるために, 固体 粒子を流動化させるに必要な最低速度以上で液 状油を流す必要があり直径が1/16インチの 煞媒粒子を流動化させるためには、層内の液空 塔速度を2~3cm/sec 以上にし、その液を常 に循環しなければならない。 また, 炭化水果を 水素旅加する反応では水素の空塔速度を放空塔 速度以上少くとも1~2倍以上にする必要があ る。とのように沸騰床を用いるとの方法では, 多量の液とガスを供給し循環するため,多大な 動力を必要とする欠点があり、かつ沸腾状態を 安定に保つために、液体およびガスの敷造な流 速範囲を選択し、維持しなければならない等選 転操作も難しい欠点がある。

本発明者等は従来の水素化処理方法のの前記思います。大久に、解決できる後れた水素化外の処理を対象を重ねた結果、経験状では板状触媒の触媒面(触媒の長手方向)を放放性が大きな水素の流れに平行に配置してなる触媒層に液状油と水素とを通すことにより、触媒上へのコークの生成による触媒層の閉塞や圧

軽質油および炭化水素ガスは反応器(2)の下部の 管路(4)より釆外に排出される。

本発明において用いられる触媒は蜂巣状で断面の形状は六角とか四角とか明とは板状触媒であり、その例を第2図および第3図に示す。第2図は蜂巣状触媒の数例の斜視図であり、白は断面が六角形、白は断面が正方形、白は断面が変形、白は断面が三角形の触媒である。

第3図は板状触媒の1例の斜視図である。板 状触媒(5)は互に平行に多数組合せて一体化し、 触媒面を液体油およびガスの流れに平行に配置 して使用する。

触媒層上部及び下部での流体(液状油および水果)の流入部および流出部での沈積物付着は、液状油および液状油に含まれる固形分の濃度や組成によっても異なるが、蜂巣状触媒の相当直径又は板状触媒の板間隔によって大きな影響を受ける。本発明者らの実験によれば、蜂巣状触

媒の好ましい相当直径は断面形状が多角形とか円とかにかかわらず液状油中の固形分濃度が低い場合は2~10種程度、固形分濃度が高い場合は10~30種程度であった。なか相当直径は以下のように定義される。

前記のように本発明においては、蜂巣状態媒又は板状態媒を用い、その触媒面を液状油およびガスの流れに平行に配置して用いるので、硫体流れの衝突、拡大、縮小および曲がりなど圧力損失の要因が少なく、従って圧力損失が小さい利点がある。

次に圧力損失が小さいことから、装置に許容される圧力損失での流体験速度を、球状触媒充填消方式に比較し、かなり大きくとることができる。これによってガス(水素)流れは乱流を呈し、気相中のガス拡散が活発となるため反応は促進され高い水素化分解率が得られる。

また水素化分解反応の大きな発熱に対処するための一つの手段として反応器の種々の位置に段階的に冷い水素気流を導入し、水素化分解反応を抑えることが考えられるが、本発明の場合、圧力損失が小さいので液状油と水素の流体緩速度を大きく変えることができ、多量の水素を導入したり叉、液状油の供給量を抑えて、従来よ

図は触媒構の圧力損失の経時変化を示すグラフである。これから明らかなように比較例1の3mm が 財産 が 財産 と比較例2の7 mm が 球状触媒 充填層と比較例2の7 mm が 放射 は 大 か 増加 は と と も に 経時的に ほ 九 損 られ な かった。 第6回は LHSV(=供給液 一定の 液状油の 液空塔速度 と 水素 化 分解 率 と のの 関係を 示す グラフ で ある。 これから 明らかな よ う に 水素 化 分解 率 は 液状油の 液空塔速度によってほとんど変化しない。

次に実施例によって本発明をさらに詳細に説明する。

#### 実施例1

第7 図は本発明の水素化処理方法において外部液体循環流のない場合のブロセスフローシートである。第7 図において供給液状油(8) と供給水素(f) を蜂集状触媒又は板状触媒を充填した反応器(6) に注入し、反応器(6) 内で圧力約150~

りもより一届容易に温度制御ができる。

また、液状油と水素の流れは触媒面に対して平行であり、触媒面に対して沈積物(コーキング物)を押しつける流体(液状油及び水素)流れがないため、たとえ沈積物が表面に付着した場合でも流体流れの剪断けのため再飛散し、沈積物付着の経時的増加は見られない。

次に本発明で用いられる蜂巣状を健(断面形状が対辺長4粒の六角形散媒)を使用した実験例により本発明の効果をさらに詳しく説明する。第4四は本実験例と比較例として7粒が登場を使用した場合の触媒層の圧力力損失を持ちの放射を変化が変化が変化が変化が変化が変化を変化が変化を変化が変化を変化が変化を変化される。第5

200気圧、温度350℃~450℃で水業化分解を行なわせ、しかる後気液混合物的を気液 分離装置的へ送入し、ガス生成物的、液状生成物的が液状性成物的が水業循環流のに分離し、水業循環流 62は供給水業的と合流し循環利用した。なか、 触媒の活性成分としては、CaMo-シリカアルミナ、NiMo-シリカアルミナ、NiMo-シリカアルミナ、NiMo-P205-アルミナを用いた。その結果コンパクトな装置であい、水業化分解を行うことができた。

#### 実施例2

第8図は本発明の水素化処理方法にかいて外部液循環流のある場合のプロセスフローシートである。第8図にかいて供給液状油®と供給水素(1)を蜂巣状触媒又は板状触媒を充填した反応器(6)内で圧力約150~200気圧、温度350℃~450℃で水気液分解を行なわせ、しかる後気液混合物00を気液分離鉄慣®へ送入し、ガス生成物00、液状生成物

## 特開昭58-96685 (4)

00 および水素循環流 02 および外部液体循環流 03 に分離し、水素循環流 b2 は供給水素(7) と合流し 循環利用するとともに、外部液体循環流は供供 給水素(7) および供給液状油(8)と合流し反応器(6) に導き、循環処理した。なお、触媒の活性成分 としてはCo,Mo-シリカアルミナ、Ni,Mo-シ リカアルミナ、NiMo-PoOs-アルミナを用 いた。その結果コンパクトな装置で高い水素化 分解率が得られ、かつ低動力で安定した水素化 分解を行うことができた。この場合は、外部液 体循環流時があるために、反応器容積がコンパ クトになるという利点があり、大量の液状油を 循環させることが可能であるが、圧力損失及び 外部液体循環流はの動力から考えて、液状油の 反応器内の空塔速度は 5 0 cm / sec 以下が妥当 であり、水素の空塔速度も1m/sec 以下で用 いるのが経済的である。


以上詳細に説明したように本発明は、圧力損失が少く、経時的圧力損失の増加がなく、した

がって動力消費も少なくコンパクトを反応装置で高い水象化分解率が得られ、又水象化反応の大きな発熱を容易に制抑しりる水象化処理方法を提案するものであり、実用上非常に有用である。


#### 4. 図面の簡単な説明


物, 12… 水素循 凝流, 13… 外部液体循 骤流, 14 … 気 液 混 合 物


代理人 扳 間 東京




第 2 図












第4 図



版空塔速度(M/sec)

